



BERLIN 1901

# Technisches Merkblatt

## Pulverbeize wasserlöslich

STAND JULI 2024

### **PRODUKTBESCHREIBUNG:**

Farbstarke, umweltschonende, heißwasserlösliche Farbstoffbeizen in Pulverform, für alle feinporigen Hölzer geeignet.  
Brillante Farbstoffe gewährleisten hohe Transparenz bei guter Egalisierung auf feinporigen Hölzern. Lichtbeständig nach dem heutigen Stand der Technik.

### **TECHNISCHE DATEN**

**Bezeichnung:** Hermann Sachse Pulverbeize

**Dichte:** Entfällt

**Viskosität:** Entfällt

**Frostempfindlich:** Nein

**Haltbarkeit und Lagerung:** Unbegrenzt, trocken lagern

### **VERARBEITUNG**

**Zubereitung:** Die angegebene Menge Beizpulver unter Rühren in kochendheißem Wasser lösen, verarbeiten bei Raumtemperatur.

**Auftrag:** Mit Becherpistole, Beizpinsel, Schwamm oder im Tauchverfahren.

### **TROCKNUNGSZEIT**

**Normale Trocknung:** Bei 20°C, mindestens 2 Stunden.

**Forcierte Trocknung:** Bei 50°C, ca. 5 Minuten.

### **NACHBEHANDLUNG**

Nicht unter 1-K-Wasserlacke und UV-Lacksysteme geeignet!

### **SICHERHEITSHINWEIS**

Bei Lagerung und Verarbeitung technische Informationen und Sicherheitsdatenblatt beachten!  
Sicherheitsdatenblatt gibt Auskunft über Inhaltsstoffe, die ein Gefahrenpotenzial aufweisen.  
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Alle aufgeführten Angaben gelten als Richtlinie.  
Viele Faktoren, die nicht in unserer Hand liegen, beeinflussen das Beizergebnis.

**Stets Probebeizung durchführen!**



**HERMANN SACHSE GMBH - UNTER DEN LINDEN 10 - D- 10117 BERLIN**

**FON:** 0049 30 34655745 | **MAIL:** KONTAKT@HERMANN-SACHSE.DE | **WEB:** WWW.HERMANN-SACHSE.DE