

## WEM Grundierung -körnig-

Art. 20403 | 20404

Anwendungsbereich	Körniger Grundanstrich zur Verfestigung und als Voranstrich für alle tragfähigen Untergründe im Innenbereich als Vorbereitung für den WEM Lehm-Feinputz. Die WEM Grundierung ist für alle saugfähigen mineralischen Untergründe wie z.B. Mauerwerk, Kalkputze, Gipsputze sowie Gipskarton und Gipsfaserplatten und festhaftende Altanstriche geeignet.
Eigenschaften	Die WEM Grundierung ist eine weiße, flüssige bis pastöse, verarbeitungsfertige Mischung. Sie ist verseifungsfest, nicht wasserquellbar, diffusionsfähig, wasserdampfdurchlässig, alkalifest, spannungsarm und haftvermittelnd.
Zusammensetzung	Wasser, Marmormehl, Farblehm, Quarzsand, Methylcellulose, Acrylatdispersion (emissionsminimiert), Calciumaluminatsulfat.
VOC - Gehalt	Dieses Produkt enthält $\leq 0,1$ g/l VOC. Grenzwerte für VOC-Höchstgehalt: Stufe II ab 01.01.2010: 30 g/l
Gebinde	5 kg (3,13 l) und 20 kg (12,5 l) im Eimer.
Lagerung	Lagerungstemperatur: von 5 – 25 °C. Nicht angebrochene Gebinde sind mind. 12 Monate haltbar. Für Kinder unerreichbar lagern.
Ergiebigkeit	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 200-400 g/m <sup>2</sup> .
Untergrund	Der Untergrund muss tragfähig, sauber und trocken sein. Lose Putzteile sind zu entfernen und ggf. nachzuarbeiten. Nicht zuverlässig haftende Altanstriche müssen entfernt werden.
Verarbeitung	Die WEM Grundierung -körnig- gut umrühren, ggf. mit max. 10 % Wasser verdünnen. Mit Deckenbürste, Quast, Pinsel oder Roller gleichmäßig auftragen. Das Werkzeug sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen. Nicht bei Temperaturen unter + 5 °C oder an sonnenaufgeheizten Flächen verarbeiten.
Trocknung	Trocknungszeit 12 - 24 h.
Reinigung/ Entsorgung	Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen und ausgiebig nachspülen. Farbreste eintrocknen lassen und über den Hausmüll ordnungsgemäß entsorgen.